



LAKIER AKRYLOWY 2K PC04

PRODUKT:

Symbol	Nazwa	Ciężar właściwy
PC04	Lakier akrylowy 2K	0,96 +/- 0,03 g/cm ³
HPC004	Utwardzacz	
THPC16	Rozcieńczalnik	

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Lakier bezbarwny o wysokim połysku do aplikacji na rozpuszczalnikowe i wodorozcieńczalne lakiery bazowe.

Posiada wyjątkową odporność na działanie czynników atmosferycznych, na żółknięcie i na zarysowania.

Wskazówki szczególne:	Chronić przed dostępem wilgoci
Magazynowanie:	24 miesiące w suchym i chłodnym miejscu

CHARAKTERYSTYKA	akryl		
CZĘŚCI STAŁE [%]			
KOLOR	na zamówienie		
ZAWARTOŚĆ LZO	2004/42/WE IIB (e) (840) 630		
STOSUNEK MIESZANIA OBJĘTOŚCIOWY	PC 04 HPC004 THPC16	100 50 0-10	
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA w 20°C			
LEPKOŚĆ ROBOCZA w 20°C	14-15 s	DIN4	
DYSZA PISTOLETU GRAWITACYJNEGO	1,2-1,3 mm 2,5-3,5 bar		
GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI	50-60 μm		
CZAS ODPAROWANIA w 20°C	10-15 min		
PYŁOSUCHOŚĆ w 20°C			
SUCHY W DOTYKU w 20°C			
GOTOWY DO MONTAŻU w 20°C			
CAŁKOWICIE WYSUSZONY	6-7 h 30 min	w 20°C w 60°C	
NASTĘPNA POWŁOKA			
SZLIFOWANIE RĘCZNE NA SUCHO			
SZLIFOWANIE RĘCZNE NA MOKRO			



DYSZA PISTOLETU PODCIŚNIENIOWEGO	1,4-1,5 mm 3,5-5 bar
LICZBA WARSTW	2



SZLIFOWANIE MECHANICZNE NA SUCHO	
SZLIFOWANIE MECHANICZNE NA MOKRO	
WYDAJNOŚĆ	
MAGAZYNOWANIE	24 miesiące w suchym i chłodnym miejscu (5°C-35°C)

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI I ICH USUWANIE, BHP:

Wyczerpujące informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska zawarte są w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz na etykietach poszczególnych produktów.

Podczas pracy należy używać zalecanego wyposażenia ochronnego.

Po zakończonej pracy należy dokładnie umyć narzędzia przy pomocy odpowiedniego środka myjącego.

Odpady produktów wodorozcieńczalnych i produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne należy składować oddzielnie. Muszą one być usuwane przez uprawniony do tego zakład.

Nie wolno usuwać odpadów przez wylewanie ich do instalacji sanitarnych!

PRODUKT PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Podane informacje są jedynie wskazówką do prawidłowego zastosowania produktu. Wszystkie osoby stosujące niniejszy produkt bez uprzedniego zapoznania się z dalszymi informacjami i profesjonalnego przeszkolenia, czynią to na własne ryzyko. Firma ISTRIA Izabela Bystrzycka – nie ponosi w takim przypadku żadnej odpowiedzialności za powstający efekt końcowy oraz szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

Podane w niniejszej karcie parametry stosowanie produktu są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura otoczenia, wilgotność, grubość aplikowanych warstw oraz parametrów pracy kabiny.

ISTRIA Izabela Bystrzycka
Ul. Grudziądzka 1
82-500 Sadlinki

NIP: 5811028578
REGON:22113680

Tel.: 661 500 082
e-mail: biuro@istrialakiery.pl