



SZPACHLA NATRYSKOWA PPC 130

PRODUKT:

Symbol	Nazwa	Ciężar właściwy
PPC 130	Szpachla natryskowa – biała	1,60 – 1,70 g/cm ³
PPC 135	Szpachla natryskowa – szara	1,60 – 1,70 g/cm ³
CETOX 20	Utwardzacz	
THPC 120	Rozcieńczalnik	

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Szpachla natryskowa, poliestrowa, dwuskładnikowa. Idealna do wyrównania powierzchni przed aplikacją lakieru nawierzchniowego.

Łatwa w aplikacji i obróbce, odporna na zginanie i uderzenia.

Zalecana na powierzchnie metalowe, z włókna szklanego oraz elementy z twardego drewna.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnię należy zarysować papierem ściernym P120, usunąć z niej kurz oraz dokładnie odtłuścić przy pomocy zmywacza CPC 029.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI:

Szpachli poliestrowej nie należy aplikować na powierzchnie, które będą miały bezpośredni kontakt z żywnością lub wodą pitną.

Szpachli nie należy nakładać na podkłady trawienne oraz jednoskładnikowe lakiery nitrosyntetyczne.

CHARAKTERYSTYKA	poliester
WYGLĄD	
KOLOR	biały, szary
ZAWARTOŚĆ LZO	220 g/l
STOSUNEK MIESZANIA WAGOWY	szpachla 100 utwardzacz 5 CETOX 20 rozcieńczalnik 5 THPC120
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA w 20°C	40 min
LEPKOŚĆ ROBOCZA w 20°C	
DYSZA PISTOLETU GRAWITACYJNEGO	1,8-3,0
DYSZA PISTOLETU PODCIŚNIENIOWEGO	
CIŚNIENIE POWIETRZA	3-4 bar
LICZBA POWŁOK	
APLIKACJA SZPACHLI	



GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI	do 500 µm
CZAS ODPAROWANIA w 20°C	
PYŁOSUCHOŚĆ w 20°C	60 min
SUCHY W DOTYKU w 20°C	
GOTOWY DO MONTAŻU w 20°C	
CAŁKOWICIE WYSUSZONY	120 min w 23°C
NASTĘPNA POWŁOKA „mokro na mokro”	
SZLIFOWANIE RĘCZNE NA SUCHO	P120
SZLIFOWANIE RĘCZNE NA MOKRO	
SZLIFOWANIE MECHANICZNE NA SUCHO	P120 P150-P240
SZLIFOWANIE MECHANICZNE NA MOKRO	P120 P180-P220
WYDAJNOŚĆ	
MAGAZYNOWANIE	12 miesięcy w suchym i chłodnym miejscu





SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI I ICH USUWANIE, BHP:

Wyczerpujące informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska zawarte są w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz na etykietach poszczególnych produktów.

Podczas pracy należy używać zalecanego wyposażenia ochronnego.

Po zakończonej pracy należy dokładnie umyć narzędzia przy pomocy odpowiedniego środka myjącego.

Odpady produktów wodorocieńczalnych i produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne należy składować oddzielnie. Muszą one być usuwane przez uprawniony do tego zakład.

Nie wolno usuwać odpadów przez wylewanie ich do instalacji sanitarnych!

PRODUKT PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Podane informacje są jedynie wskazówką do prawidłowego zastosowania produktu. Wszystkie osoby stosujące niniejszy produkt bez uprzedniego zapoznania się z dalszymi informacjami i profesjonalnego przeszkolenia, czynią to na własne ryzyko. Firma ISTRIA Izabela Bystrzycka – nie ponosi w takim przypadku żadnej odpowiedzialności za powstający efekt końcowy oraz szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

Podane w niniejszej karcie parametry stosowanie produktu są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura otoczenia, wilgotność, grubość aplikowanych warstw oraz parametrów pracy kabiny.