



SZPACHLA POLIESTROWA GLASS PPC 003

PRODUKT:

Symbol	Nazwa	Ciężar właściwy
PPC 003	Szpachla poliestrowa	1,75 – 1,85 g/cm ³

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Szpachla poliestrowa z włóknem szklanym do wypełnienia nierówności (spawy). Dzięki dużej zawartości długich włókien, produkt posiada dużą wytrzymałość mechaniczną i jest odporny na zgięcia.

Niska elastyczność oraz bardzo twarda obróbka ograniczają zastosowanie szpachli do dużych powierzchni.

Zalecana do aplikowania na podłoża pokryte podkładem epoksydowym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia, na którą nakładamy szpachlę powinna być czysta i sucha. Należy usunąć z niej kurz oraz dokładnie odtłuścić przy pomocy zmywacza CPC 029.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI:

Szpachli poliestrowej nie należy zakładać na podkłady trawienne oraz jednoskładnikowe lakiery nitrosyntetyczne.

Przed nakładaniem szpachli należy dokładnie wymieszać ją z utwardzaczem (ilość utwardzacza nie powinna przekraczać 2% wagi szpachli).

W zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia produktu.

CHARAKTERYSTYKA	poliester
WYGLĄD	
KOLOR	zielony
ZAWARTOŚĆ LZO	67 g/l
STOSUNEK MIESZANIA WAGOWY	szpachla 100 utwardzacz 2
STOSUNEK MIESZANIA OBJĘTOŚCIOWY	
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA w 23°C	5 min
LEPKOŚĆ ROBOCZA w 20°C	
DYSZA PISTOLETU GRAWITACYJNEGO	
DYSZA PISTOLETU PODCIŚNIENIOWEGO	
CIŚNIENIE POWIETRZA	
LICZBA POWŁOK	
APLIKACJA SZPACHLI	1-2



GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI	200-500 µm
CZAS ODPAROWANIA w 20°C	
PYLÓSUCHOŚĆ w 20°C	
SUCHY W DOTYKU w 20°C	
GOTOWY DO MONTAŻU w 20°C	
CAŁKOWICIE WYSUSZONY	20-30 min w 23°C
NASTĘPNA POWŁOKA „mokra na mokro”	
SZLIFOWANIE RĘCZNE NA SUCHO	P80
SZLIFOWANIE RĘCZNE NA MOKRO	
SZLIFOWANIE MECHANICZNE NA SUCHO	P80-P120
SZLIFOWANIE MECHANICZNE NA MOKRO	
WYDAJNOŚĆ	
MAGAZYNOWANIE	12 miesięcy w suchym i chłodnym miejscu





SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI I ICH USUWANIE, BHP:

Wyczerpujące informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska zawarte są w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz na etykietach poszczególnych produktów.

Podczas pracy należy używać zalecanego wyposażenia ochronnego.

Po zakończonej pracy należy dokładnie umyć narzędzia przy pomocy odpowiedniego środka myjącego.

Odpady produktów wodorocieńczalnych i produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne należy składować oddzielnie. Muszą one być usuwane przez uprawniony do tego zakład.

Nie wolno usuwać odpadów przez wylewanie ich do instalacji sanitarnych!

PRODUKT PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Podane informacje są jedynie wskazówką do prawidłowego zastosowania produktu. Wszystkie osoby stosujące niniejszy produkt bez uprzedniego zapoznania się z dalszymi informacjami i profesjonalnego przeszkolenia, czynią to na własne ryzyko. Firma ISTRIA Izabela Bystrzycka – nie ponosi w takim przypadku żadnej odpowiedzialności za powstający efekt końcowy oraz szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

Podane w niniejszej karcie parametry stosowanie produktu są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura otoczenia, wilgotność, grubość aplikowanych warstw oraz parametrów pracy kabiny.