



SZPACHLA NATRYSKOWA Z ALUMINIUM PPC 120

PRODUKT:

Symbol	Nazwa	Ciężar właściwy
PPC 120	Szpachla natryskowa	1,50 – 1,60 g/cm ³
CETOX 40	Utwardzacz	

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

Szpachla natryskowa, poliestrowa, dwuskładnikowa.

Łatwa w aplikacji i obróbce, odporna na zginanie i uderzenia.

Specjalny dodatek wypełniający – pigment aluminiowy poprawia przyczepność.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnię należy zarysować papierem ściernym P120, usunąć z niej kurz oraz dokładnie odtłuścić przy pomocy zmywacza CPC 029.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI:

Szpachli poliestrowej nie należy nakładać na podkłady trawienne oraz jednoskładnikowe lakiery nitrosyntetyczne.

W zamkniętych pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i suszenia produktu.

CHARAKTERYSTYKA	poliester
WYGLĄD	
KOLOR	szary metaliczny
ZAWARTOŚĆ LZO	239 g/l
STOSUNEK MIESZANIA WAGOWY	szpachla 100 utwardzacz 5 CETOX 40 OE
STOSUNEK MIESZANIA OBJĘTOŚCIOWY	
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA w 23°C	40 min
LEPKOŚĆ ROBOCZA w 20°C	
DYSZA PISTOLETU GRAWITACYJNEGO	1,8-2,2
DYSZA PISTOLETU PODCIŚNIENIOWEGO	
CIŚNIENIE POWIETRZA	3-4 bar
LICZBA POWŁOK	
APLIKACJA SZPACHLI	



GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI	do 500 µm
CZAS ODPAROWANIA w 20°C	
PYŁOSUCHOŚĆ w 23°C	60 min
SUCHY W DOTYKU w 20°C	
GOTOWY DO MONTAŻU w 20°C	
CAŁKOWICIE WYSUSZONY	120 min w 23°C
NASTĘPNA POWŁOKA „mokro na mokro”	
SZLIFOWANIE RĘCZNE NA SUCHO	P120 P150-P240
SZLIFOWANIE RĘCZNE NA MOKRO	
SZLIFOWANIE MECHANICZE NA SUCHO	
SZLIFOWANIE MECHANICZE NA MOKRO	
WYDAJNOŚĆ	
MAGAZYNOWANIE	12 miesięcy w suchym i chłodnym miejscu





SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI I ICH USUWANIE, BHP:

Wyczerpujące informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska zawarte są w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych oraz na etykietach poszczególnych produktów.

Podczas pracy należy używać zalecanego wyposażenia ochronnego.

Po zakończonej pracy należy dokładnie umyć narzędzia przy pomocy odpowiedniego środka myjącego.

Odpady produktów wodorocieńczalnych i produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne należy składować oddzielnie. Muszą one być usuwane przez uprawniony do tego zakład.

Nie wolno usuwać odpadów przez wylewanie ich do instalacji sanitarnych!

PRODUKT PRZEZNACZONY TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

Podane informacje są jedynie wskazówką do prawidłowego zastosowania produktu. Wszystkie osoby stosujące niniejszy produkt bez uprzedniego zapoznania się z dalszymi informacjami i profesjonalnego przeszkolenia, czynią to na własne ryzyko. Firma ISTRIA Izabela Bystrzycka – nie ponosi w takim przypadku żadnej odpowiedzialności za powstający efekt końcowy oraz szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

Podane w niniejszej karcie parametry stosowanie produktu są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: temperatura otoczenia, wilgotność, grubość aplikowanych warstw oraz parametrów pracy kabiny.